



Norma: EN 10024

Designação	Dimensões (mm)		Espessura (mm)		Peso (kg/mt)
	Altura Total (H)	Largura abas (B)	Alma (e)	Aba (t)	
IPN 80	80	42	3,90	5,90	5,95
IPN 100	100	50	4,50	6,80	8,32
IPN 120	120	58	5,10	7,70	11,20
IPN 140	140	66	5,70	8,60	14,40
IPN 160	160	74	6,30	9,50	17,90
IPN 180	180	82	6,90	10,40	21,90
IPN 200	200	90	7,50	11,30	26,30
IPN 220	220	98	8,10	12,20	31,10
IPN 240	240	106	8,70	13,10	36,20
IPN 260	260	113	9,40	14,10	41,90
IPN 280	280	119	10,10	15,20	48,00
IPN 300	300	125	10,80	16,20	54,20
IPN 320	320	131	11,50	17,30	61,10
IPN 340	340	137	12,20	18,30	68,10
IPN 360	360	143	13,00	19,50	76,20
IPN 380	380	149	13,70	20,50	84,00
IPN 400	400	155	14,40	21,60	92,60
IPN 450	450	170	16,20	24,30	115,00
IPN 500	500	185	18,00	27,00	141,00
IPN 550	550	200	19,00	30,00	167,00
IPN 600	600	215	21,60	32,40	199,00

Obs.: Outras medidas e qualidades sob consulta. Pesos teóricos aproximados.